



GRANULATS RECYCLÉS DE PEBD COULEUR

GRANULATS RÉCUPÉRÉ DE POLYÉTHYLÈNE DE BAISSSE DENSITÉ COULEUR- QUALITÉ FILM

NOMBRE DE CAS: 9002-88-4

FICHE TECHNIQUE

ORIGINE DE MATIÈRES PREMIÈRES	100% DE FILM PEBD D'ORIGINE POSTINDUSTRIEL
FILTRAGE	MAILLE D'ACIER AU CARBONE : REPS 25x118 - 118 HB / 148-152 micras
HOMOGÉINISÉ	MATÉRIEL HOMOGÉINISÉ EN SILO EN LOTS DE 12 Tn

ESSAYS	NORME	UDS	VALEUR
<i>Densité</i>	ISO 1183: 2004	Kg/m ³	0,94
<i>Index de fluidité</i>	UNE-EN ISO 1133:2006	g/10 min	0.83 - 0,95
<i>Contenu en eau</i>	EN 12099	% o mg/l	0,02
<i>Contenu en noir de carbone</i>	ISO 6964:1986	%	0,00
<i>Module de flexion</i>	UNE-EN ISO 178	MPa	210

Ne contienne pas du latex ni du matériel dégradé.

FICHE LOGISTIQUE

EMBALLAGE		PALET	
<i>Type</i>	BIG-BAG	<i>Type</i>	AMERICAINE
<i>Mesures</i>	1000x1000x2000 mm	<i>Mesures</i>	1200x1200x140 mm
<i>Couleur</i>	COULEUR	<i>Emballages pour palet</i>	1
<i>Poids net</i>	±1250 KG	<i>Hauteur avec palet</i>	2000 mm
<i>Poids brut</i>	±1280 KG	<i>Poids avec palet</i>	±1280 Kg